

Via Quagliodromo, 3 - 24061 Albano
Sant'Alessandro (BG)
Unità produttiva e deposito di Busnago (MB)

14

FRANTUMATO VAGLIATO 0/40

Codice identificativo prodotto: 2

N° certificato: 0398/CPR/AG/14.023

Destinazione d'uso: UNI EN 13242

Aggregati per materiali non legati o legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e costruzione di strade

Origine: Costruzione e demolizione - Provenienza: regione Lombardia

Rif. DoP nr. 08/2022

Granulometria	Designazione d/D	0/40
	Categoria	GA 85
Granulometria tipica	0,063 : 13,3% - 0,5 : 27,7% - 1 : 33,6% - 4 : 43,6% - 8 : 53,3% - 16 : 74,2% - 20 : 83,3% - 31,5 : 98,5% - 40 : 100%	
Forma delle particelle	Indice di forma - categoria	SI 20
	Indice di appiattimento - categoria	FI 20
Contenuto di fini	Categoria	f15
Massa volumica	Valore dichiarato	2,53 Mg/mc
Assorbimento di acqua	Valore dichiarato	1,2%
Solfato idrosolubile	Valore dichiarato	SS 32
Resistenza alla frammentazione	Coefficiente Los Angeles	LA 40
Resistenza all'usura	Categoria	MDE 20
Resistenza al gelo/disgelo	Categoria	F2
% particelle frantumate	Categoria	C50/30
Qualità dei fini	Equivalente in sabbia	SE 32
Sostanze pericolose	UNI EN 12457-2	Assenti
Classificazione UNI EN 933-11 --- Componenti del riciclato	Calcestruzzo	RC 3
	Cls + aggregato non legato + vetro	Rcug 90
	Elementi in muratura	Rb 10-
	Materiali bituminosi	Ra 10-
	Vetro	Rg 2-
	Frustoli	FL 5-
	Altro	X 1-

Per tutte le altre caratteristiche, considerare NPD